

## Marabu – Fashion Color

### Инструкции за употреба

Marabu-Fashion Color за бързо боядисване в пералня машина е устойчива при пране. Подходяща за естествени тъкани като памук, лен, юта, вискоза и смесени тъкани с максимално съдържание на синтетика до 20%. Ръчното боядисване и боядисването на коприна трябва да бъде съобразено с определените инструкции. Боята не е подходяща за вълнени и 100% синтетични тъкани. Една опаковка Fashion Color е достатъчна за постигане на интензивен цвят за 500 гр. текстил.

#### **Интензитет на цветовете и резултати от боядисването в пералня машина**

	500 гр. тъкан	1000 гр. тъкан	добавка
За интензивни цветове	1 opak. боя 2 opak. фиксатор	2 opak. боя 4 opak. фиксатор	1 кг. сол
За средно интензивни цветове	½ opak. боя 2 opak. фиксатор	1 opak. боя 2 opak. фиксатор	1 кг. сол
За светли, пастелни цветове	1/3 opak. боя 2 opak. фиксатор	½ opak. боя 2 opak. фиксатор	1 кг. сол

За постигане на цветовете от цветната карта използвайте бяла тъкан. При цветните тъкани оригиналният цвят ще има значение за крайния резултат. Боядисването е препоръчително да се извърши от светъл към тъмен цвят. Ако оцветявате смесена тъкан, синтетиката няма да поеме цвета и ще се получи разноцветен ефект. Смесването на цветовете дава винаги добри резултати, дори ако се използва черно. Препоръчително е оригиналният цвят да бъде третиран с избелващ препарат преди боядисването. След това платовете се изпират с подходящ прах за пране, за да се отстрани избелителя. Само тогава може да се получи сполучливо пребоядисване. Ако предишната боя е изсветлявана и избеляла, трябва да се консултирате с таблицата по-долу.

#### **Резултати от пребоядисването**

Първоначален цвят: Пребоядисан	жълт	Червен	син	Виолет	зелен	кафяв
жълт	жълт	Оранжев	зелен	зеленокафяв	жълтозелен	жълтокафяв
червен	оранж	Червен	виолет	червен виолет	кафяв	червенокафяв
син	зелен	Виолет	син	син виолет	синьозелен	тъмнокафяв
виолет	зеленокафяв	червен виолет	син виолет	виолет	тъмносин	тъмнокафяв
зелен	жълтозелен	Кафяв	синьозелен	тъмносин	зелен	зеленикав
кафяв	кафявожълт	кафявочервен	тъмнокафяв	тъмнокафяв	зеленокафяв	кафяв
черен	зеленочерен	червеночерен	синьочерен	синьочерен	зеленочерен	червеночерен

#### **Подготовка**

Материалът, който ще се боядисва, трябва да е чист и без петна. Ако е третиран с омекотители или втвърдяващи препарати трябва да се изпере няколко пъти, докато се премахнат всички следи по текстила. **Малък съвет:** винаги носете гумени ръкавици при боядисване, тъй като могат да останат следи по ръцете ви.

#### **Заклучителни указания**

- Избягвайте сушене на пряка слънчева светлина или директна топлина.
- При първите две пранета пуснете боядисаните тъкани отделно и винаги използвайте подходящ прах за цветни дрехи.

### **Относителен грамаж на някои сухи изделия**

1. горен чаршаф	700 гр.	6. покривка за маса	400 гр.	11. дънки	750 гр.
2. долен чаршаф	500 гр.	7. салфетка	50 гр.	12. фланелка	150 гр.
3. възглавница	200 гр.	8. блуза	150 гр.	13. суичер	450 гр.
4. хавлиена кърпа	800 гр.	9. нощница	250 гр.	14. риза	200 гр.
5. носна кърпа	100 гр.	10. панталони от кадифе	600 гр.	15. халат	1000 гр.

### **Максимално тегло на боядисвания текстил за различните перални машини**

Перални машини за 3кг – макс. 1000-1500гр. текстил

Перални машини за 4кг – макс. 2000гр. текстил

Перални машини за 5кг – макс. 2500гр. Текстил

### **Указания за боядисване в пералня машина**

1. Измерете дрехите и преценете необходимото количество боя.
2. Потопете тъканта за около десетина минути в студена вода.
3. Сипете боята и след нея фиксатива директно в барабана на пералнята.
4. Сложете 1 кг.сол така че да покрие напълно боята и фиксатора.
5. Сложете мокрите дрехи върху солта, без да изцеждате.
6. Изберете програма на 60 градуса, без предпране и с повече изплаквания накрая, и пуснете пералнята веднага. Не използвайте съкратена или икономична програма. За смесени тъкани изберете възможно най-високата температура, минимум 40 градуса.
7. След като програмата приключи, поставете прах за фини тъкани и изперете на най-високата позволена температура. Спазвайки тези инструкции, в пералната машина няма да има следи от боядисването.

### **Указания за ръчно боядисване**

За 150 гр.материал:

1 пакет Fashion Color (1 боя, 2 фиксатора)

3 супени лъжици сол за 1 литър вода

5,5 литра вода на 60 градуса в голям емайлиран съд за двойно тегло се слага двойно количество съставки

1. Потопете материята за около 10 минути в студена вода.
2. Разтворете фиксатора в отделен съд с 0.5 л. вода.
3. Разбъркайте боята и солта в 5.5л. топла вода (60 градуса), докато се разтворят.
- 4.Сложете мокрия текстил в подходящ съд и разбъркайте за около 2-3 минути.
5. Смесете разтворения фиксатор с боядисващия разтвор, като внимавате да не попадне директно върху текстила.
- 6.Боядисването трае половин час, при температура 60 градуса, като е препоръчително да разбърквате в разтвора и да държите текстила потопен.
- 7.Изплакнете боядисаната тъкан и изперете на 60 градуса с подходящ прах за цветни дрехи. Останалия разтвор може внимателно да излеете в канализацията.

### **Указания за ръчно боядисване на коприна**

За 50 гр.коприна:

5 гр.боя/ 3 супени лъжици сол за литър вода/

3 литра вода, 30 градуса температура в емайлиран съд.

За двойно количество коприна използвайте двойна доза съставки.

При боядисване на коприна не се използва фиксатор. Препоръчително е боядисването да става ръчно, тъй като в перална машина тъканта би се повредила.

1. Разбъркайте солта с боята в 3 литра топла вода(30 градуса), докато се разтворят.
2. Навлажнете коприната на ръка с топла вода и я сложете в разтвора с боята. Важно:Тъканта не трябва да се оставя да плува на повърхността,а да се потапя непрекъснато.
3. Затоплете разтвора бавно за около 15 минути от 30 до 60 градуса и задръжте още 15 минути на 60 градуса. Разбърквайте от време на време през първите 15 минути и след това оставете **за 3-5 минути.**
4. След 30 минутно боядисване оставете коприната в разтвора да изстине до 30 градуса.
5. Изплакнете коприната на ръка с топла вода. Накрая изперете с препарат за коприна. Останалият разтвор внимателно излейте в канализацията.

### **Мерки за безопасност**

При поява на алергични реакции по време на боядисването да се преустанови работа с боята. Текстилните материали третирани с Fashion Color не дават алергични реакции. Препоръчва се употреба на гумени ръкавици. Да не се вдишва праха от боята.